

# キルコート色見本

(印刷色と多少異なる場合がありますので実塗装サンプルでご確認ください)

【主剤:基準色】 【主剤:標準色】



【トップコート:TS遮熱トップ】



【キルコート:特別色】 上記標準色以外に特注色もご用意いたします。日本塗料工業会 色ナンバーでご指定下さい。ただし、性質上作れない色もございます。事前にご相談下さい。

## キルコート標準施工ガイド

金属屋根(鉄板下地) ※水分を吸収しない塗装下地

工程	商品名	塗装回数	使用量 (kg/m <sup>2</sup> )	希釈率 (%)	1缶当り塗布面積 (m <sup>2</sup> )	塗装間隔 (指触)	標準膜厚 (μm)	施工方法
下地処理 汚れや油膜、付着物などを高圧洗浄機などを用いて清掃する。錆の発生がある場合は、各種ケレンを行い、錆止めを行う。								
1	キルコート(主剤)	2~3	0.4~0.45	基本的に希釈しない	~30	夏期1~2時間 冬期3~4時間	400	ローラー 刷毛
2	キルコートTS(クリア) または	1	0.1~0.15	50~100(清水)	150~200	1~2時間	80	エアレス 吹き付け
	キルコートTS(遮熱)	2	0.2~0.25	希釈しない	60~70	1~2時間	100	

●「キルコート(主剤)」は艶消しとなります。汚れ防止効果をご希望の場合は、キルコートを十分に乾燥させてから「キルコートTS」をご使用ください。  
水分を吸収しない下地の場合「キルコート」は、下地処理後、直接塗装する事が可能なだけの密着力ががあります。

コンクリート及びスレート屋根等(窯業系下地) ※水分を吸収する塗装下地

工程	商品名	塗装回数	使用量 (kg/m <sup>2</sup> )	希釈率 (%)	1缶当り塗布面積 (m <sup>2</sup> )	塗装間隔 (指触)	標準膜厚 (μm)	施工方法
下地処理 汚れや油膜、付着物などを高圧洗浄機などを用いて清掃する。金具等錆の発生がある場合は、各種ケレンを行い、錆止めを行う。								
1	キルコートB(BW)	1(~2)	0.1~0.15	~100(清水) BWは希釈しない	B=100~150 BW=60~90	1~2時間	50	ローラー 刷毛 エアレス 吹き付け
2	キルコート(主剤)	2~3	0.4~0.45	基本的に希釈しない	~30	夏期1~2時間 冬期3~4時間	400	
3	キルコートTS(クリア) または	1	0.1~0.15	50~100(清水)	150~200	1~2時間	80	
	キルコートTS(遮熱)	2	0.2~0.25	希釈しない	60~70	1~2時間	100	

●コンクリート等の表面が劣化している場合は「キルコートB」を、2回塗りすると効果的です。  
●「キルコート(主剤)」は艶消しとなります。汚れ防止効果をご希望の場合は、キルコートを十分に乾燥させてから「キルコートTS」をご使用ください。  
●キルコートの遮熱・断熱機能は主剤のみで十分に発揮されます。「キルコートTS(クリア)」及び「キルコートTS(遮熱)」のご使用は必要に応じてお選び下さい。

## キルコート製品特性

構成	商品名	容量	特性・効果	成分
下地調整剤 (シーラー)	キルコートB	16L/16kg	付着強化(透明)	特殊配合樹脂
	キルコートBW		付着強化(白色)	
主剤	キルコート基準色	16L/12kg	遮熱・断熱・保温 機能	特殊配合樹脂
	キルコート標準色			
	キルコート特別色			
トップコート	キルコートTS (クリアトップ)	16L/16kg	汚れ防止	アクリルシリコン 特殊配合
	キルコートTS (遮熱トップ)		濃彩色 汚れ防止	

### ※キルコート施工上の注意点

- 降雨が予想される場合は塗装をさけて下さい。
- 気温が5℃以下、湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- 使用前に電動攪拌機を使い十分に攪拌してご使用ください。(必要以上に攪拌すると泡の発生が原因で塗膜が剥離する場合がございます。)
- 使い切れなかった缶はしっかりと密封し、出来るだけ早くご使用ください。
- 基本塗装要領、温・湿条件、道具類の洗浄は一般水性塗料と同じです。
- 塗料の保管の際は絶対に凍結させないでください。

節電対策に  
夏涼しく冬暖かい

Hybrid断熱塗料

# キルコート®



ご注文・お問い合わせは

株式会社山登塗装工業

〒320-0856  
栃木県宇都宮市砥上町 247-4  
TEL 028-648-3116 FAX 028-648-3226

販売元

For the better Relation  
**Shin Material One**

株式会社シンマテリアルワン

〒111-0053  
東京都台東区浅草橋5-3-2  
秋葉原スクエアビル6F  
TEL 03-5822-4352  
FAX 03-5822-4160  
URL <http://shinmate1.com/>

遮熱 断熱 保温 密着 伸縮 耐久